



GAB'Style BY SOFERLI S.A.

Rue de Chesseroux 13

B-4651 BATTICE

Tél. : +32/(0)87/63.04.53

Fax. : +32/(0)87/66.23.23

E-mail : info@gabstyle.be

Web site : www.gabstyle.be

FICHE TECHNIQUE

du 1/01/2015



GABIONS Série 300, 450, 525, 750, 975, 1200 & 1500

Description

Les gabions sont des parallélépipèdes composés de treillis métalliques individuels, dont les arrêtes sont assemblées avec des agrafes.

Composition

-Treillis électro-soudés à mailles carrées de 75x75mm, en fils d'acier revêtu de Crapal 4 (Zinc-Alu à 350gr/m²), avec une épaisseur de 5mm.

-Agrafes en fil d'acier galvanisé (Zinc-Alu) à haute résistance de 3mm de diamètre (1700-1900N/mm²).

Dimensions standards


Les gabions standards sont disponibles en 2 longueurs, 210cm et 105cm

Avec des largeurs de 30, 45, 52.5, 75, 97.5, 120 et 150cm

Et des hauteurs de 45, 52.5, 75, 90 et 97.5cm



SOFERLI SA, se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer les caractéristiques techniques des produits en conformité aux normes en vigueur sans communication préalable. Il appartient à l'utilisateur de vérifier les spécifications qu'il exige.



CRAPAL®4

La durée de vie ou longévité
C'est le temps de résistance du fil à la corrosion.
Elle est déterminée par la durée de vie de la couche de revêtement qui protège le fil.

La corrosion
Corrosion = dégradation de la couche de revêtement du fil en fonction de l'atmosphère ambiante et des traitements plus ou moins agressifs.

Précurseur en 1966 dans la fabrication du fil galvanisé riche, ArcelorMittal n'a cessé d'investir dans la recherche de nouveaux revêtements.

C'est ainsi qu'aujourd'hui, ArcelorMittal est reconnu dans le monde entier pour la qualité de ses fils CRAPAL®.

Crapal®
CRAPAL®, un alliage de zinc et d'aluminium.
Le Zinc donne une protection active, sacrificielle, traditionnelle.

L'Aluminium donne une protection passive en recouvrant le zinc et en ralentissant ainsi sa réaction sacrificielle.

Les avantages du revêtement CRAPAL®
CRAPAL®4 = 4 fois la durée de vie de la galvanisation riche EN 10244-2.

CRAPAL®2 = 2 fois la durée de vie de la galvanisation riche EN 10244-2.

- Une surface durablement lisse dans le temps.
- Une adhérence excellente, ni écaillage, ni fissuration.
- Une remarquable concentricité du revêtement.
- Une durée de vie prolongée, un avantage économique évident.
- Un produit en harmonie avec son environnement.
Crapal® ne contient ni métaux lourds ni plastique.



GALVANISÉ RICHE
Galvanisé riche
après 20 ans en conditions
extérieures



CRAPAL®4
288 g/m²
après 20 ans dans les mêmes
conditions

Norme « EN » référence

- EN 10016-2 : Non-alloy steel rod for drawing and /or rolling,
- EN 10218-2 : Steel wire and wire product – general – Part 2 : Wire dimensions and tolerances,
- EN 10223-7 : Steel wire and wire products for fences Part 7: Steel wire welded panels for fencing
- EN 10244-2 : Steel wire and wire product – non – ferrous metallic coating en steel wire – Part 2 : Zinc or zinc alloy coatings.

Le diaphragme ; les 3 avantages

- Attachés tous les 15cm sur leurs pourtours, ils empêchent le ballonnement du gabion ainsi que le tassement qui en résulte.
- Ils renforcent le gabion par effet de triangulation et empêchent la déformation sur la longueur.
- Ils permettent de réaliser des éléments de grande taille d'une seule pièce, ce qui offre une plus-value esthétique aux réalisations.